

ダンコア

DanCore


ダンコアは

ダンコアは、段ボールシートを展張した際に異なるサイズのセルが、バイアス状の構造になるように連続成型積層した中芯材です。

特長

■簡単・軽量・手軽な中芯材です
 ダンコアは、セルサイズが他の中芯材に比べ大きく、展張作業が容易な中芯材です。

構造図



種類と規格

製品記号	セルサイズ a b	材料	圧縮強さ kgf/cm ² (N/cm ²)	湿潤圧縮強さ kgf/cm ² (N/cm ²)	せん断強さ kgf/cm ² (N/cm ²)		密度 (kg/m ³)
					W方向	L方向	
D-80	80 40	E-段ボール	2.3(22.56)	0.1(0.98)	1.6(15.69)	1.0(9.81)	24
D-100	100 50	E-段ボール	1.8(17.65)	0.1(0.98)	1.1(10.79)	0.9(8.83)	22

*強度データはJIS-A6931相当の試験方法による平均値であり、保証値ではありません。

規格寸法 (mm)				
セルサイズ	W(幅)	L(長さ)	C(厚さ)mm	
80	A	850	700	10~80
	B	1,120	700	10~80
100	A	850	700	10~80
	B	1,400	800	10~80

※ その他、特別寸法も承ります。
 ※ ご注文の時は、W、Lの寸法にご注意下さい。

本社	〒339-0072 埼玉県さいたま市岩槻区古ケ場1-3-9	TEL:048-793-1171	FAX:048-793-2775	●お問い合わせ先
札幌工場	〒006-0835 北海道札幌市手稲区曙5条5-5-1	TEL:011-694-6744	FAX:011-694-6750	
茨城第一工場	〒308-0112 茨城県筑西市藤ヶ谷字藤野2103	TEL:0296-37-5281	FAX:0296-37-3180	
茨城第二工場	〒300-4533 茨城県筑西市成井618	TEL:0296-52-2420	FAX:0296-52-5923	
岩槻工場	〒339-0072 埼玉県さいたま市岩槻区古ケ場1-3-9	TEL:048-794-3121	FAX:048-795-1536	
居山工場	〒522-0004 滋賀県彦根市鳥居本町1990	TEL:0749-23-1621	FAX:0749-22-3439	
小松事業所	〒923-0004 石川県小松市長崎町4-2	TEL:0761-21-5060	FAX:0761-21-4255	
高松事業所	〒761-8057 香川県高松市田村町876-1	TEL:087-868-0563	FAX:087-867-4559	
福岡工場	〒838-0824 福岡県朝倉郡筑前町原地藏2193	TEL:0946-24-0811	FAX:0946-24-0822	